



- **MDF** *light*
- **MDF** *Standard*



➤ **Planta Industrial:** Ruta 26 Km 224, 5  
Tacuarembó - CP 45000  
Uruguay  
**Ph:** 00 598 63 30 000  
**Fax:** 63 33 561 ext 101

➤ **Oficina Comercial:** Luis A de Herrera 1052  
Of. 1301 - CP 11300  
Montevideo - Uruguay  
**Ph:** 00 598-2 622 7473

  
**URUPANEL**  
URUPANEL

  
**URUPANEL**  
URUPANEL

# MDF light

## Descripción:

Tablero producido con fibras de madera de Pino unidas con adhesivo sintético

## Características:

- ✓ Fácil de trabajar
- ✓ Versátil
- ✓ Apto para pintar, barnizar, moldurar, perfilar y rebajar
- ✓ Color claro
- ✓ Excelente terminación
- ✓ Plano y estable dimensionalmente
- ✓ Propiedades físico-mecánicas constantes
- ✓ Acepta enchapes naturales y sintéticos con facilidad

## Usos y aplicaciones:

- ✓ Fabricación de muebles en general
- ✓ Construcción y arquitectura interior
- ✓ Moldurar

Propiedades	Espesores (mm)			
	9	12	15	16
Densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	620 +-25			
Tracción (N/mm <sup>2</sup> )	mín 0,7	mín 0,7	mín 0,6	mín 0,6
MOR (N/mm <sup>2</sup> )	mín 30	mín 25	mín 25	mín 25
MOE (N/mm <sup>2</sup> )	mín 2200	mín 2200	mín 2200	mín 1800
Hinchamiento 24 Hs (%)	< 17	< 15	< 12	< 10
Humedad (%)	8 +-3			

Espesores disponibles (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
9 - 12 - 15 - 18	1220 - 1520 - 1830 - 2440	2440
Tolerancias dimensionales		
+ - 0,2 mm	+ - 2 mm	+ - 2 mm

# MDF Standard

## Descripción:

Tablero producido con fibras de madera de Pino unidas con adhesivo sintético

## Características:

- ✓ Fácil de trabajar
- ✓ Versátil
- ✓ Apto para pintar, barnizar, moldurar, perfilar y rebajar
- ✓ Color claro
- ✓ Excelente terminación
- ✓ Plano y estable dimensionalmente
- ✓ Propiedades físico-mecánicas constantes
- ✓ Acepta enchapes naturales y sintéticos con facilidad

## Usos y aplicaciones:

- ✓ Fabricación de muebles en general
- ✓ Construcción y arquitectura interior

Propiedades	Espesores (mm)							
	3	4,7	5,5	6	9	12	15	18
Densidad (Kg/m <sup>3</sup> )	820 +50	770 +40	730 +25	730 +25	730 +25	740 +20	740 +20	730 +20
Tracción (N/mm <sup>2</sup> )	1,0 +- 0,2				0,8 +- 0,1			
MOR (N/mm <sup>2</sup> )	mín 40	mín 43	mín 40	mín 40	mín 41	mín 40	mín 30	mín 30
MOE (N/mm <sup>2</sup> )	mín 3200	mín 3200	mín 3200	mín 3000	mín 2500	mín 2500	mín 2500	mín 2200
Hinchamiento 24 Hs (%)	< 35	< 35	< 30	< 25	< 20	< 18	< 12	< 12
Humedad (%)	8 +-3							

Espesores disponibles (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
3 - 4,7 - 5,5 - 6 - 9 - 12 - 15 - 18	1220 - 1520 - 1830 - 2440	2440
Tolerancias dimensionales		
+ - 0,2 mm	+ - 2 mm	+ - 2 mm

Producto Uruguayo de bosques sustentables